

# SUNGUARD HD LIGHT BLUE 52




## VALORES DE RENDIMIENTO 6 MM:

### LUZ VISIBLE

- Transmitancia [%]: 52
- Reflectancia exterior [%]: 17.3
- Reflectancia interior [%]: 16.9
- Índice de reproducción cromática (Ra): 99.0

### ENERGÍA SOLAR

- Factor solar (g) [%]: 58.4
- Transmisión directa [%]: 50.1
- Reflectancia fuera [%]: 13.7
- Absorción [%]: 36.2
- UV [%]: 40.7



### COEFICIENTES

- Coeficiente de sombreado (sc) [g / 0.87]: 0.67

### PROPIEDADES TERMALES

- Valor U [W / m<sup>2</sup> · K]: 5.5

### COMPOSICIÓN

- Composición: 6mm - Recubrimiento sobre superficie # 2.
- Vidrio 1 y revestimiento: SunGuard HD Light Blue 52 en Guardian ExtraClear
- Estándar de cálculo: EN 410: 2011 / EN 673: 2011