

SUNGUARD HD SILVER 20




VALORES DE RENDIMIENTO 6 MM:

LUZ VISIBLE

- Transmitancia [%]: 20.3
- Reflectancia fuera [%]: 34.1
- Reflectancia interior [%]: 27.5
- Índice de reproducción cromática (Ra): 94.0

ENERGÍA SOLAR

- Factor solar (g) [%]: 30.4
- Transmisión directa [%]: 18.7
- Reflectancia exterior [%]: 29.2
- Absorción [%]: 52.1
- UV [%]: 20.6



COEFICIENTES

- Coeficiente de sombreado (sc) [g / 0.87]: 0.35

PROPIEDADES TERMALES

- Valor U [W / m² · K]: 5.0

COMPOSICIÓN

- Composición: 6mm - Recubrimiento sobre superficie # 2.
- Vidrio 1 y revestimiento: SunGuard HD Silver 20 en Guardian ExtraClear
- Estándar de cálculo: EN 410: 2011 / EN 673: 2011